



AV. LOS ÁNGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66484

TEL:
(81)8865-8160
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 1



COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE

COBRE (Cu)	81 %
ESTAÑO (Sn)	3 %
PLOMO (Pb)	7 %
ZINC (Zn)	9 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	1
DESCRIPCIÓN	LLAVE PARA LAVANDERIA
SERVICIO	AGUA
APLICACIÓN	TOMA DE AGUA PARA INTERIOR
MEDIDA	½" (13 mm)
MATERIAL DE CUERPO	BRONCE ASTM B-584-SA
CIERRE	COMPRESIÓN
SELLO	DE METAL A NITRILO
MANERAL	CACAHUATE
MATERIAL MANERAL	METÁLICO
ACABADO	CROMO
TEMPERATURA	86°C - 195°F
PRESIÓN	142 lbs/pulg ² - 10 kg/cm ²