



RUGO®
Calidad en Válvulas

AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 2-GC



COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE

COBRE (Cu)	81 %
ESTAÑO (Sn)	3 %
PLOMO (Pb)	7 %
ZINC (Zn)	9 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	2-GC
DESCRIPCIÓN	LLAVE GDE. CON ROSCA PARA MANGUERA PULIDA Y CROMADA
SERVICIOS	AGUA
APLICACIÓN	TOMA DE AGUA PARA INTERIOR
MEDIDA	½" (13mm)
CONEXIÓN	MACHO NPT
DISPOSITIVO SALIDA	SIN DISPOSITIVO
MATERIAL DE CUERPO	BRONCE ASTM B-584-SA
CIERRE	COMPRESIÓN
SELLO	DE NITRILO A BRONCE
MANERAL	CACAHUATE
MATERIAL DE MANERAL	METÁLICO
ACABADO	CROMO
TEMPERATURA	80°C
PRESIÓN	85.33 lbs/pulg ² - 6 kg/cm ²