



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.
COL. FUTURO NOGALAR
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:
(81)8865-8160
(81)8865-8161
FAX:
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 36-I



COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE

COBRE (Cu)	81 %
ESTAÑO (Sn)	3 %
PLOMO (Pb)	7 %
ZINC (Zn)	9 %

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	36-I
DESCRIPCIÓN	MEZCLADORA DE EMPOTRAR PARA REGADERA
CUERPO	BRONCE
CONEXIÓN ENTRADA	SOLDABLE O ROSCABLE ½"
CONEXIÓN SALIDA	ROSCABLE ½"
MATERIAL MANERALES	METÁLICO
MATERIAL CHAPETONES	METÁLICO
ACABADO MAN Y CHAP	CROMO
CIERRE	A 90°
CARTUCHO	CERÁMICO
MATERIAL CARTUCHO	LATÓN