



AV. LOS ANGELES No. 1005 OTE.  
COL. FUTURO NOGALAR  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, N. L.  
MÉXICO. C.P. 66480

TELS:  
(81)8865-8160  
(81)8865-8161  
FAX:  
(81)8865-8162

www.rugo.com.mx  
E:mail: rugo@rugo.com.mx

FIG. 74-A



LA VÁLVULA DE GLOBO FIG. 74-A ESTA DISEÑADA PARA  
REGULAR UN FLUIDO EN SISTEMAS DE TUBERIAS.

COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL BRONCE

|               |      |
|---------------|------|
| COBRE ( Cu )  | 81 % |
| ESTAÑO ( Sn ) | 3 %  |
| PLOMO ( Pb )  | 7 %  |
| ZINC ( Zn )   | 9 %  |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| FIGURA           | 74-A                                                    |
| DESCRIPCIÓN      | VÁLVULA DE GLOBO                                        |
| SERVICIOS        | W.O.G. AGUA, ACEITE Y AIRE                              |
| APLICACIÓN       | REGULAR                                                 |
| MEDIDA           | 1/2" ( 13 MM )                                          |
| CIERRE           | COMPRESIÓN                                              |
| CONEXIÓN ENTRADA | SOLDABLE                                                |
| CONEXIÓN SALIDA  | SOLDABLE                                                |
| MATERIAL         | BRONCE                                                  |
| ASIENTO          | BRONCE                                                  |
| SELLO            | NITRILO A BRONCE                                        |
| PRESIÓN          | 100 Lbs./Pulg. <sup>a</sup> - 14 Kgs./ Cm. <sup>a</sup> |
| TEMPERATURA      | 150°F - 66°C                                            |